

Technisch Merkblad

PROFI EXPRESSHÄRTER

Drogingsversneller en verharder voor RELIUS alkydharslakken voor buiten.

Technische gegevens	
Soortelijk gewicht	ca. 1,00 g/cm ³
Bindmiddelbasis	Alifatisch polyisocyaan
Verwerkingstemperatuur	niet beneden + 3°C verwerken (lucht- en objecttemperatuur).
Mengverhouding	Reductie tot 50% van de aangegeven droogtijden in de technische merkbladen van de desbetreffende RELIUS alkydlakken en transparante beitsen
Droogtijden (20°C / 65% rel. luchtvochtigheid)	1:20 vol.-delen
Verdunning	zie technische merkbladen RELIUS Profilakken
Gereedschapsreiniging	zie technische merkbladen RELIUS Profilakken
Verpakkingsgrootte	0,500 l
Opslag	kleurloos
Kleuren	<ul style="list-style-type: none"> • in goed afgesloten verpakkingen maximaal 12 maanden houdbaar • aangebroken verpakkingen goed afgesloten houden en spoedig verwerken
Gevaaraanduiding	zie geldige veiligheidsinformatieblad

Eigenschappen:

De toevoeging van RELIUS ExpressHärter zorgt bij RELIUS Profilakken en bij alle RELIUS Alkydharslakken voor kortere droogtijden, een snellere definitieve uitharding, bij hoogglanslakken voor meer glans, een langer behoud van de glans en bij zijdeglanslakken voor een snellere glansgraadinstelling binnen 48 uur.

Toevoeghoeveelheid in %	Premium und Classic Lacke	HS und MS Lasuren
3	Verkorting droogtijd : ca. 30% glansgraadinstelling : ca. 72 uur	Verkorting droogtijd : ca. 30%
4	Verkorting droogtijd : ca. 40% glansgraadinstelling : ca. 48 uur	Verkorting droogtijd : ca. 40%

5	Verkorting droogtijd : ca. 50% glansgraadinstelling : ca. 48 uur	Verkorting droogtijd : ca. 50%
----------	---	--------------------------------

Door een hoeveelheid toevoeging van > 5% wordt de droogtijd niet verder verkort. Echter door de toenemende viscositeit zal de verf niet meer kunnen vloeien.

Aanwijzingen voor de verwerking:

RELIUS Profi ExpressHärter en RELIUS alkydharsslakken in een verhouding van 1:20 vol.-delen mengen. De lak is dan verwerkbaar met de kwast en de rol. Voor spuiten de viscositeit met speciale verdunner van RELIUS regelen.

De verwerkingstijd is bij een toevoeging van 5% beperkt tot 4 uur. Een lichte stijging van de viscositeit binnen de verwerkingstijd kan door toevoeging van speciale verdunner van RELIUS worden verlengd.

Bijzondere voorschriften:

RELIUS Profi ExpressHärter vereist vanwege het gehalte polyisocyanaten bijzondere zorgvuldigheid tijdens het gebruik. Het veiligheidsinformatieblad dient in acht te worden genomen. Verder verwijzen we naar het merkblad van de bedrijfsvereniging Chemie "Umgang mit PUR-Anstrichstoffen" (bestelnummer ZH 1/181). Huid- en oogcontact met het product en het inademen van de dampen dienen voorkomen te worden. Het dragen van een veiligheidsbril en werkhandschoenen wordt aanbevolen. Bij spuitapplicatie moeten de ademhalingsorganen tegen de nevel worden beschermd, daarom dient zo nodig ademhalingsapparatuur te worden gebruikt. Uitsluitend voor gebruik in overeenstemming met de bestemming. Tijdens en na de verwerking zorgen voor voldoende ventilatie.

De gebruikelijke veiligheidsmaatregelen moeten worden aangehouden.



De gegevens in deze uitgave zijn gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Ze vrijwaren de verwerker in verband met het grote aantal mogelijke invloeden bij de verwerking en toepassing van onze producten niet van het uitvoeren van eigen controles en proeven. Een garantie van bepaalde eigenschappen of de geschiktheid van het product voor een concrete toepassing kan uit onze gegevens niet worden afgeleid. Alle hierin voorhanden beschrijvingen, tekeningen, foto's, gegevens, verhoudingen, gewichten e.d. dienen enkel ter algemene informatie; ze kunnen zonder vooraankondiging wijzigen en vormen niet de contractueel overeengekomen kwaliteit van de producten (productspecificatie). Eventuele beschermende rechten en bestaande wetten en bepalingen dienen door de ontvanger van onze producten voor eigen verantwoordelijkheid in acht te worden genomen.

Bij het verschijnen van deze uitgave zijn alle voorgaande Technische Merkbladen ongeldig.