

## Productbeschrijving

### Fabrikant

Erfurt & Sohn KG  
Hugo-Erfurt-Straße 1  
42399 Wuppertal  
www.erfurt.com

### Productnaam

ERFURT systeemlijm SR 2

### Materiaal/vervaardiging

ERFURT systeemlijm SR 2 is een speciaal voor ERFURT-SanReMo ontwikkelde polyvinylacetaat-polymeer basis met hoge kleefkracht.

### Productgegevens

De inhoud van een emmer ERFURT Systeemlijm bedraagt 18 kg.

### Producteigenschappen

- Voor gebruik binnenshuis
- Hoge kleefkracht
- Makkelijk aan te brengen met een langpolige behangroller van lamsvel
- Vernevelbaar door middel van airlesstoestel
- Makkelijk, snel en zuiver te verwerken
- Optimale hechting op de ondergrond
- Hoge natsterkte
- Hoge behangveiligheid
- 20 minuten lange verwerkingstijd
- Zonder toevoeging van zware metaalverbindingen
- Waterdampdoorlaatbaarheid volgens DIN 52615, volgens systeemopbouw, voor een diffusie-equivalente dikte van de luchtlaag van 0,25 – 0,40 m (DIN EN ISO 7783-2)

## Gebruik/gebruiksaanwijzing

De systeemlijm SR 2 werd speciaal voor het SanReMo systeem van ERFURT ontwikkeld. Hij kan op alle dragende gladde of licht gestructureerde ondergronden op muren en plafonds binnenshuis worden gebruikt.

### Ondergrond

De ondergrond moet droog, schoon en stevig zijn. Niet-hechtende oude lagen verwijderen. Sterke niveauverschillen moeten met plamuur worden geëgaliseerd.

### Voorwaarden voor gebruik

Gebruik volgens ondergrond en oppervlakte 0,3 tot 0,5 kg/m<sup>2</sup>. Niet gebruiken onder 10° C. De maximale verwerkingstijd bedraagt bij normale temperatuur en vochtigheid ca. 20 minuten.

### Verlijming



ERFURT systeemlijm SR 2 met een langpolige behangroller in een breedte van 1-2 banen royaal en gelijkmatig op de ondergrond aanbrengen.



Breng de wandbekleding op de lijmlaag aan en druk deze met een behangmes aan, zodat de lijm gelijkmatig verdeeld wordt en een vlakke ondergrond ontstaat.

### Droging

Bij +20 °C en 65 % rel. luchtvochtigheid na ca. 6–12 uur droog en overstrijkbaar. Bij lage temperatuur en hoge luchtvochtigheid worden deze tijden langer.

### Reiniging van instrumenten

Onmiddellijk na gebruik met water.

### Bewaring

ERFURT-systeemlijm SR 2 container goed gesloten, koel en vorstvrij bewaren. Beschermen tegen directe zonnestraling; geopende containers eventueel met water afdekken. In gesloten originele verpakking minstens een jaar houdbaar.

### Afvalverwijdering

Ingedroogde of verharde resten van ERFURT-systeemlijm SR 2 kunnen via het normale huisafval worden verwijderd.

## Bestanddelen/testresultaten

Waterdampdoorlaatbaarheid volgens DIN 52615, volgens systeemopbouw, met ERFURT-systeemlijm voor een diffusie-equivalente dikte van de luchtlaag van 0,25 - 0,40 m (DIN EN ISO 7783-2).